

Ambiance Mur Metallic



Déscription

Peinture métallique de haute qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Applicable sur murs et plafonds. Intérieur.

Idéale pour les petites surfaces et murs à accentuer.

Conseil: appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Texture avant d'appliquer les 2 couches d'Ambiance Mur Metallic. Ceci permettra d'obtenir plus de structure dans le résultat final.

Caractéristiques

Faible en odeur. Séchage rapide. Pouvoir couvrant élevé. Aspect métallisé. Reflète la lumière. Résiste à la griffe.

Teintes

Silver, bronze, gold.

Emballage

1l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Rouleau laquer à poils courts (pour petites surfaces) et spalter ou brosse plate (pour grandes surfaces). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 6 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Primer. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu d'Ambiance Mur Primer.

- *Cimentage, briques, béton.*

Dépeussier la surface. Si la surface est poudreuse, appliquer 1 couche d'Absorprim. Eventuellement, appliquez ensuite Ambiance Mur Primer.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Absorprim ou Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Optionnel: pour des petites surfaces : appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Texture au rouleau et lisser immédiatement avec une brosse plate, pour un résultat plus tendu.

Optionnel: pour des grandes surfaces: appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Texture à la brosse plate ou avec une petite brosse carrée, en effectuant des petits mouvements de balayage.

Appliquer ensuite 2 couches d'Ambiance Mur Metallic de la même façon.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 100 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b): 100 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info