



MULTIPRIMER AQUA PROTECT

Primaire d'adhérence acrylique universel dispersion
intérieur et extérieur

MULTIPRIMER AQUA PROTECT est un primaire d'adhérence acrylique universel en phase aqueuse, antirouille et isolant pour intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- possède **une adhérence exceptionnelle sur divers supports** comme le bois, le plafonnage, le ciment, la brique, le béton mais aussi sur des tuyauteries en PVC dur, le polyester, les matières plastiques dures recouvrables, le polycarbonate, la céramique, le métal galvanisé, le zinc, l'aluminium, le verre, le carrelage (après dégraissage à l'aide d'acétone) etc., ... Convient également comme **primer d'adhérence sur d'anciennes couches de vernis ou d'anciennes couches d'email**, après matage.
- recouvrable avec des émaux acryliques et alkydes
- **Self-crosslinking émulsion acrylique**
- est facile d'application et facilement ponçable (après env. 6 h de séchage).
- a un **excellent pouvoir garnissant** sur diverses menuiseries telles que chambranles, portes, fenêtres, etc... et bonne protection des arêtes vives.
- **séchage rapide** permettant d'appliquer **plusieurs couches** sur un jour.
- sait **isoler*** des taches solubles dans l'eau comme d'anciennes taches d'humidité, de nicotine,...
- a un pouvoir couvrant élevé.
- est perméable à la vapeur d'eau et insaponifiable

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

MULTIPRIMER AQUA PROTECT sera appliqué sur la plupart des supports rencontrés dans le bâtiment, après préparation adéquate. Le support doit être sain, sec, cohérent, exempt de graisse et propre.

Préparation du support

Non peints:

- Laver et/ou dégraisser à l'aide de POLYFILLA PRO S600, laisser sécher et dépoussiérer.
- Des parties non horizontales extérieures ou menuiseries intérieures : appliquer une couche de **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** diluée jusqu'à max. 10 % à l'aide d'eau pour une pénétration optimale. Menuiseries extérieures avec des parties horizontales : appliquer une couche de **SILVANOL LM** (voir la fiche technique) ou **PERMALINE PRIMER** ou **PERMALINE SNELGROOND**.
- Bois tropicaux : appliquer deux couches non diluées de **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** avec un délai de min. 18 heures entre les couches ou 1 couche de **PERMALINE PRIMER** ou **PERMALINE SNELGROOND**.
- Acier galvanisé, métaux non ferreux, PVC dur : dégraisser à l'aide de **DILUANT SYNTHÉTIQUE**.

Anciens supports peints en bon état:

- Dépoussiérer les anciennes couches, laver et/ou dégraisser à l'aide de **POLYFILLA PRO S600**, laisser sécher et dépoussiérer.

Anciens supports peints en mauvais état:

- Menuiseries : éliminer les anciennes couches de peinture par ponçage, grattage ou par décapage, fixer ensuite à l'aide d'une couche de **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** diluée jusqu'à max. 10% d'eau.

Métaux ferreux:

- A l'intérieur: retoucher les parties rouillées après dérouillage avec 2 couches de **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** avec un délai de min. 18 heures.
- A l'extérieur: retoucher les parties rouillées après dérouillage avec **STELOXINE PRIMER FERRO**.

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** avant d'entamer le système de finition choisi.

*Remarque

- Pour isoler des taches solubles dans l'eau : appliquer deux couches non diluées avec un délai de min. 18 heures entre les couches

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec hors poussières 30 minutes
- Sec 1 heure
- Recouvrable 6 heures. En présence de taches solubles dans l'eau : 24 heures.

Conditions d'application

- Température du support Min. 5°C (min. 3°C au-dessus du point de rosée).
- Température ambiante Min. 5°C
- Humidité relative Max. 85%

Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.
- Aptitude à la pulvérisation Conventionnel: diluer avec 10 à 15 % d'eau; pression: 3 à 5 bar; tête de pistelage: 1,5 mm.
Airless: Veuillez contacter le service technique de Trimetal.

Nettoyage du matériel

A l'eau immédiatement après usage.

COMPOSITION

- Liant Self-crosslinking émulsion acrylique.
- Pigments Dioxyde de titane rutile.
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 61 ± 2%
En volume: 48 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/d) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Velouté
- Teintes Blanc + toutes autres teintes réalisables dans une base AW, AM et AC.
- Mise à la teinte A l'aide de **la machine à teinter TRIMETAL**.
- Emballages Blanc : 1 L – 2,5 L – 10 L
Bases : 1 L – 2,5 L
- Densité à 20°C 1,38 ± 0,05
- Rendement théorique Circa 10 à 12 m²/l par couche selon la rugosité, la porosité du support et le mode d'application.
- épaisseur sèche conseillée par couche 40 à 50 µm sec = 83,3 à 100 µm mouillé

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C – 12 mois dans des conditions mentionnées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.