



## Définition

Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, bénéficiant du label NF environnement.

## Destination

INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN  
Protection et décoration des fonds usuels du bâtiment, murs et plafonds.

## Propriétés

- Facile à appliquer
- Sans odeur de solvant
- Lavable
- Sèche rapidement



Phase aqueuse



Mat



Brosse



Rouleau

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Liquide, légèrement gélifié

### Aspect du feuil sec

Mat

### Teintes

En stock : blanc et noir

En machine à teinter: teintes du nuancier « Le Chromatic »

### Masse volumique (en kg/dm<sup>3</sup>)

1,48 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Mise à la teinte

- En machine à teinter avec nos colorants Chromatic.
- Par mélange avec nos colorants universels (2% maximum) pour les tons pastel.

### Extrait sec

- En poids (norme EUR PL005): 57 ± 2%
- En volume (théorique): 39 ± 2%

### Séchage (à 20 °C - 65 % HR)

Sec: 1 heure environ

Redoublable: 6 heures environ

### Rendement

Variable en fonction de la nature du fond.  
9 à 12 m<sup>2</sup>/litre/couche

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon teintes

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse.

Non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Classification AFNOR

NF T 36005

Famille I - classe 7b2



## Mise en oeuvre

### Supports

- Doivent être suffisamment liés, secs et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain. Prétraiter les supports absorbants ou irrégulièrement absorbants (voir rubrique Processus).
- Anciens: de même nature que les supports neufs recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillantes.
- Ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

### Préparation

Contrôler les défauts du support à traiter et éliminer complètement les impuretés telles que saletés, graisses etc.

### Applications

#### Matériel d'application

- Rouleau texturé 12mm, brosse (petites surfaces, réchamps)
- Pistolet: nous consulter

#### Dilution

- A la brosse et au rouleau: ajouter 1,5 litre d'eau environ par bidon de 15 litres
- Au pistolet: nous consulter

#### Nettoyage du matériel

A l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants

#### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A /a): 75 g/l (2007) / 30g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

### Précautions d'emploi

- Sur papiers peints, contrôler s'il n'y a pas de remontée de colorants
- Température ambiante supérieure à +8°C



## Mise en oeuvre

### Processus

	Dérivés du plâtre	Bois	Métaux	Mortier de ciment et dérivés
IMPRESSION ou PRIMAIRE D'ADHERENCE	MUROPRIIM ou IMPRIMUR	EXPRIM	FREITACCHROCH	IMPRIMUR*
COUCHES DE FINITIONS	2 couches de PANTEX 900			

\* Se reporter aux fiches descriptives correspondantes