



EU Ecolabel: FR/044/013



MAGNACRYL SATIN

Peinture acrylique murale satinée pour l'intérieur certifiée Ecolabel

MAGNACRYL SATIN est une peinture murale à l'aspect satiné à base de résine acrylique certifiée Ecolabel. Bel arrondi et lavable.

CARACTÉRISTIQUES - EMPLOI

- peut s'appliquer sur des surfaces murales intérieures, pour obtenir une surface lisse et satinée.
- possède, par sa haute teneur en liant, une bonne lavabilité.
- permet une application aisée : découpes faciles, pas d'odeur ni reprises.
- est une peinture hautement décorative grâce à la grande disponibilité de teintes.
- est certifié EU Ecolabel: FR/044/013



SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

MAGNACRYL SATIN sera appliqué sur des supports sains, secs et cohérents.

Préparation du support

- Fonds neufs ou anciens, non cohérents ou légèrement poudreux : appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** (dilué de 5 à 10% de l'eau; voir fiche technique).
- Présence de taches solubles dans l'eau : isoler localement ou en plein avec le **MAGNAPRIM ISOL** non dilué ou le **DIALPRIM** non dilué (voir fiche technique).
- Fonds très absorbants (par ex. : plaques de carton-plâtre) : appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** (dilué de 5 à 10% avec de l'eau).
- Fonds déjà peints en bon état : dépolir et laver à l'eau ammoniacale.
- Fonds déjà peints en mauvais état : éliminer les anciennes peintures non adhérentes. Enduisage local ou en plein avec l'enduit **POLYFILLA PRO X100** (voir fiche technique). Retoucher localement avec une couche de fond adéquate (voir plus haut).

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **MAGNACRYL SATIN** jusqu'à opacité parfaite.



EU Ecolabel: FR/044/013

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec hors-poussières 1 heure.
- Sec 1 heure.
- Recouvrable 6 heures.

Conditions d'application

- Température du support Au minimum 10°C
- Température ambiante Au minimum 10°C – maximum 30°C
- Humidité relative Au maximum 80 %

Application et dilution

- Brosse, rouleau Prêt à l'emploi.
- Pistelage airless Pression : 160 – 180 bar
ouverture ou tête de pistelage : 0,015 – 0,017 inch)

Nettoyage du matériel

A l'eau

COMPOSITION

- Liant Copolymères acryliques
- Pigments Dioxyde de titane et charges minérales stables
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 54 ± 2% En volume: 41 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Satiné (± 15 GU à 60° ; ± 45 GU à 85°)
- Teintes Blanc et 3 bases : AW, AM et AC
- Emballages 1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L
- Mise à la teinte A l'aide de la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX
- Densité à 20°C 1,30 ± 0,05
- Rendement théorique ± 11 m²/l par couche selon la rugosité et la porosité du support
- Din EN 13300 résistance à l'abrasion humide : classe 2
opacité : classe 2
brillant spéculaire : satiné
granulométrie : fine ≤ 100 µ
- Emission dans l'air intérieur A+(sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))

STOCKAGE

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

RECOMMANDATIONS ECOLABEL EUROPÉEN

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous :



EU Ecolabel: FR/044/013

$$\frac{\text{surface à peindre(m}^2\text{)} \times \text{nbre de couches}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{nbre de litres nécessaires}$$

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.

- Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel EU concerne uniquement le produit en teinte blanche.

HIGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.