



BETON FINISH TRANSPARENT

Protection incolore et/ou lasurée pour béton, diluable à l'eau

Couche de finition incolore et/ou lasurée, à base d'une dispersion acrylique siliconisée, satinée mate, diluable à l'eau, pour protéger le béton

Champs d'application

Produit spécial pour béton, comme couche de protection.

Propriétés

Film protecteur contre les gaz industriels agressifs comme SO₂, acides chlorhydriques, gaz azotés, acides dilués, ...
Facile d'application.
Possède un effet hydrophobe.
D'aspect mat.

Données techniques

Densité Environ: 1,10 kg / l.

Liant Dispersion acrylique siliconisée.

Valeurs physiques DINEN1062

• **Brillance** G3 mat < 10

• **Epaisseur** E3

• **Granulométrie** S₁ fin < 100 µm –

• **Perméabilité à la vapeur d'eau** V₂ moyen sd < 0,43 m µ-H₂O = 3300

Pigmentation Transparent et incolore

Brillance Satiné-mat

Assortiment de couleurs Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service

Emballages 12,5 l.

Stockage A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat. A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 35 g/ COV.

Extrait sec Volume env. 36 %; poids env. 40 %.

Données d'application

Application Brosse et rouleau (bien remuer le contenu)

Conditions d'application Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 10°C.

Attention:

ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

Données d'application		
Rendement théorique	Consommation minimum: environ de 250 à 400 ml/m² en 2 couches.	
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Résistant à la pluie et recouvrable : après environ 6 à 8 heures.	
Diluant/ nettoyage de l'outillage	Immédiatement après l'utilisation, nettoyer l'outillage avec de l'eau.	
Données de sécurité		
Point d'éclair	Pas d'application.	
Code de transport	Pas d'application.	
Phrases R et S	S 2 S 46	Conserver hors de la portée des enfants En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après la mise en oeuvre du produit, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	
Elaboration du système		
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.	
Système de peinture	Couche de fond: Couche intermédiaire: Finition:	une couche de fond avec Herbol-TIEFGRUND SB. <u>Remarque:</u> la surface ne peut pas briller une couche intermédiaire avec Herbol-BETON FINISH TRANSPARENT, dilué env. 30% avec de l'eau (environ 100-150 ml/m² du produit, sans eau) <u>remarque:</u> éviter les coulées dues aux irrégularités de la surface une couche de finition avec Herbol-BETON FINISH TRANSPARENT, dilué env. 20% avec de l'eau (environ 150-200 ml/m² du produit, sans eau) essuyer les coulées éventuelles.
remarque	Herbol-BETON FINISH TRANSPARENT peut changer la clarté du support. Les réparations béton peuvent rester visibles.	
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.	

BETON FINISH TRANSPARENT

Béton
Finition
TFH11434

Date de validité et numéro de version

Octobre 2014.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

