



HERBOFLEX PUTZ GROB

Enduit décoratif élastique

Enduit décoratif élastique blanc, diluable à l'eau, comme couche de finition dans un système élastique

Champs d'application

A l'extérieur, comme enduit de façade.
Comme enduit décoratif de finition dans le système Herbol-Herboflex.

Propriétés

Elastique,
Très hydrophobe et résistant aux intempéries, cependant très perméable à la vapeur d'eau

Données techniques

Densité	Env. 1,700 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charges adaptées.
Granulométrie	2,5 mm
Brillance	Mat
Couleur	Blanc antique; mise à la teinte : ajouter au max 5 % de peinture du gamme Herboflex
Emballages	25 kg
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 35 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 71 %; poids env. 83 %.

Données d'application

Application	Appliquer et amener à l'épaisseur avec une taloche (spatule) en acier inoxydable et continuer immédiatement à travailler en un mouvement circulaire. Ne pas pistoler
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Environ 3,5 kg/m ²
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Résistant à la pluie: après environ 12 à 24 h. Recouvrable: après environ 4 jours. Dur à cœur: après environ 7 jours
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données de sécurité		
Point d'éclair	Pas d'application	
Code de transport	Pas d'application	
Phrases R et S	R 52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants.
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	<p>Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.</p> <p>Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.</p> <p>Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.</p>	
Assortiment de couleurs		
Teinter au maximum avec 5% d'Herbol-Herboflex-Finish.		
Elaboration du système		
<p>Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.</p> <p>Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances.</p> <p>Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutées avec un mastic élastique adéquate.</p> <p>Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel.</p> <p>Ne pas appliquer le Herbol-HERBOFLEX PUTZ GROB sur des surfaces horizontales soumises à l'eau ni sur des enduisages de mortiers de type P I, ni sur des systèmes d'isolation pour façades.</p> <p>Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.</p>		
Préparation du support	<p>S'assurer de la qualité du support; éliminer les parties adhérent mal; nettoyer consciencieusement et préparer professionnellement.</p> <p>Pour la rénovation: éliminer totalement les anciennes couches de peinture avec Herbol-DISPERSIONSENTFERNER CKW-SANS AROMATES. Fixer le support, réparer et retoucher.</p>	
Système de peinture ***	<p>Système Herbol-Herboflex</p> <p>Couche de finition: 1 × Herbol-HERBOFLEX PUTZ GROB</p>	
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.	

HERBOFLEX PUTZ GROB
Façades
Finition
TFH11266

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

