



HERBOFLEX SPACHTEL

Produit de remplissage élastique, acrylique, pour le traitement des fissures

Enduit élastique "au couteau" acrylique à base d'une dispersion styrène-acrylique, pour la réparation et le traitement des fissures de façades

Champs d'application

Rénovation de façades: traitement des fissures (aussi les fissures "vivantes") des façades cimentées, maçonnerie, ...
Utilisable dans le système Herboflex.

Propriétés

Demeure élastique après application
Peut égaliser des irrégularités
Perméable à la vapeur d'eau
Demeure élastique même à basses températures.

Données techniques

Densité	Env. 1,250 kg/l
Liant	dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge adaptées
Brillance	Mat-satiné
Couleur	Gris-beige
Emballages	7 kg
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
Extrait sec	Volume env. 72 %; poids env. 79 %.

Données d'application

Application	Selon la nature des dégâts à réparer, utiliser l'outillage adapté. Après nettoyage et fixation de la fissure, faire la réparation en plusieurs couches et éventuellement structurer la dernière (selon la structure de la façade)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Dépend du travail à exécuter. A titre d'information: entre 80 et 250 gr/m ² .
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 1 à 3 jours selon la profondeur. A cœur: après environ 2 à 14 jours selon la profondeur.
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application
Code de transport	Pas d'application
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.
Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances. Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutés avec un mastic élastique adéquate. Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel. Ne pas utiliser Herbol-HERBOFLEX SPACHTEL sur des supports à base de chaux (mortiers P I), non plus sur des supports plats tracassés par l'eau, non plus sur des systèmes d'isolation thermique
Façades	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Les fissures vivantes seront ouvertes en V (disquer) Eliminer ensuite les restes de matériau adhérent mal et dépeussier convenablement. Fixer la fissure avec Herbol-TIEFGRUND SB, ... Après séchage, effectuer la réparation avec Herbol-HERBOFLEX SPACHTEL. Appliquer ensuite le système Herboflex: voir les fiches techniques de:Herbol-HERBOFLEX GUM. Herbol-HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS. Herbol-HERBOFLEX FINISH SEIDENMATT Herbol-HERBOFLEX FINISH MATT
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HERBOFLEX SPACHTEL

Façades
Préparation
TFH11260

Date de validité et numéro de version

Octobre 2014.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

