



HERBIDUR

Peinture pour façades de haute qualité

Peinture de façade de haute qualité, à base d'une dispersion styrène-acrylique, diluable à l'eau, possédant d'une part un important extrait sec et d'autre part un pouvoir couvrant élevé

Champs d'application

Couche de finition mate pour façades cimentées, en briques, béton cellulaire etc.

Propriétés

D'aspect mat
Couche de finition extrêmement couvrante
Perméable à la vapeur d'eau
Fonction fongicide très large: active contre les mousses, algues, champignons, ... Résistance satisfaisante aux intempéries et aux agressions de l'environnement: pluie battante, températures, rayons U.V., gaz industriels agressifs)

Données techniques

Densité Env. 1,410 kg/l

Liant Dispersion styrène-acrylique

Pigmentation Dioxyde de titane

Valeurs physiques DINen1062

• Brilliance	$G_{3 \text{ mat}}$	< 10	
• Épaisseur	E_3		
• Granulométrie	$S_1 \text{ fin}$	< 100 μm	
• Perméabilité à la vapeur d'eau	$V_2 \text{ moyen}$	$s_d < 0,43 \text{ m}$	$\mu\text{-H}_2\text{O} = 1500\text{-}3000$
• Coefficient de pénétration de l'eau	$W_3 \text{ bas}$	$\dot{\omega} = 0,07 \text{ kg}/(\text{m}^2 * \text{h}^{0,5})$	

Brilliance Mate

Couleur Mise à la teinte avec le Système Herbol-Color-Service
Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3

Emballages 5 et 12,5 l – les bases aussi en 1 l

Stockage A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 42 %; poids env. 59 %.

Données d'application

Application A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)

Données d'application		
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.	
Rendement théorique	Environ 200 à 400 ml/m² par couche	
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Résistant à la pluie et recouvrable: après environ 4 à 6 heures Dur à cœur: après environ 2 à 3 jours	
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau	
Données de pistologie airless	Dilution : non- dilué Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,019 inch Filtre 60 Angle 40°-80°	
Données de sécurité		
Point d'éclair	Pas d'application.	
Code de transport	Pas d'application.	
Phrases R et S	R 52/53 S 2 S 46	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.	
Elaboration du système		
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.	
Façades	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Fixation: Herbol-HERBIDUR-GRUND. Couches intermédiaire: 1× Herbol-HERBIDUR dilué max.de 10% à l'eau Couche de finition : 1 × Herbol-HERBIDUR dilué max. de 5% à l'eau	
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.	

HERBIDUR
 Façades
 Finition
 TFH11152

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
 PROF – HERBOL
 G. Levisstraat 2
 B-1800 Vilvoorde
 Technical Center Herbol
 Pathoekeweg 34 bus 6
 B-8000 Brugge
 T : 050/45.08.30
 F : 050/45.08.39
 E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
 Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
 Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
 En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

