



HERBOLUX PU-SATIN ZQ

Laque synthétique, satiné, sans aromates, de qualité supérieure

Email synthétique de qualité supérieure, à base de résines uréthane-alkyde spéciales, satiné, comme couche de finition pour intérieur et extérieur

Champs d'application

Pour intérieur et extérieur

Comme couche de finition satiné sur fonds déjà peints (bois, métaux, métaux non ferreux, matières plastiques dures, recouvrables ...)

Propriétés

- Satiné.
- Facile d'application
- Très fort pouvoir couvrant
- Légèrement thixotropique
- Grande résistance à la rayure
- Résistant aux intempéries
- Application impeccable à la brosse et au rouleau.
- Sans aromates.
- Faible en odeur.

Données techniques

Densité – poids spécifique	Env. 1,0 à 1,16 kg/l selon la teinte
Liant	Combinaison de résines uréthane-alkyde sélectionnées
Pigmentation	Dioxyde de titane
Brillance	Mat-satiné/Satiné. Degré de brillance définitif après environ 2 à 3 jours
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol "LACK IN LACK" Color Service Disponible en blanc + base LA1 + base LA2 + base LA3
Emballages	0,5 - 1 et 2,5 l (en blanc 0,75 et 2,5 L)
Stockage	A conservér au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 66 %; poids env. 77 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless) Application en 1 ou 2 couches
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

efficace • fiable • productif

Données d'application		
Rendement théorique	Environ 85 ml/m ² par couche	
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 3 heures Hors poisse: après environ 5 heures Recouvrable : après environ 18 heures Dur à cœur: après environ 2 à 5 jours	
Nettoyage de l'outillage	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit	
Données de pistolage	Airless	Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch Non-dilué

Données de sécurité		
Point d'éclair	> 23°C DIN 53213	
Code de transport	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)	
Phrases R et S	R 10 Inflammable. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées	
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
	Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Dérouiller. La surface doit être d'une brillance métallique explicite. Appliquer toujours 2 couches de ALLGRUND ZQ ou avec Herbol-HYDROPRIMER
Système de peinture à l'intérieur	Couche de fond:Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Couche intermédiaire: Herbol-HERBOLUX VORLACK ZQ. Finition: 1 à 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ.
Système de peinture à l'extérieur	Couche de fond: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Couche intermédiaire: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Finition: 1 à 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ

HERBOLUX PU-SATIN ZQ
Bois
Finition
TFH11243

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

