



# INNENWEISS SUPERSOFT

Peinture murale, d'aspect mat-velouté, pour intérieur

Peinture murale acrylique, d'aspect mat-velouté, diluable à l'eau, pour intérieur et extérieur

## Champs d'application

Murs intérieurs, plafonds, fibre de verre.  
Sur grandes surfaces tels que parkings, cages d'escaliers, grands magasins, ...  
Comme couche de finition mat-velouté.

## Propriétés

Facile à appliquer (n'éclabousse pas – inodore).  
Arrondi magnifique.  
Temps ouvert important: moins sensible aux reprises  
Excellente blancheur et très bon pouvoir couvrant  
Perméable à la vapeur d'eau  
Excellente relation prix/qualité : pour des grands chantiers

## Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,430 kg/l
<b>Liant</b>	résine copolymère acrylique
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
<b>Brillance</b>	Mat-velouté
<b>Assortiment de couleurs</b>	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service Disponible en blanc + base DU1 + base DU2
<b>DIN EN 13300</b>	Abrasion humide classe 2, pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'environ 7 m <sup>2</sup> /l Mat-velouté granulométrie : fin
<b>Emballages</b>	5 et 12,5 l
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/a) : 75g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 36 %; poids env. 55 %.

Données d'application	
<b>Application</b>	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
<b>Rendement théorique</b>	Brosse – rouleau: 8 à 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Hors poisse: après environ 1 heure Recouvrable: après environ 4 heures
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau
<b>Données de pistolage airless</b>	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
<b>Point d'éclair</b>	Pas d'application
<b>Code de transport</b>	Pas d'application
<b>Phrases R et S</b>	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Générale</b>	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

## Elaboration du système

### Préparation du support

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.

#### Supports minéraux nouveaux:

– béton et maçonneries :

une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND], dilué à l'eau

– béton cellulaire :

une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau

– plafonnages :

une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou Herbol-HYDRO-PRIMER

– bois et dérivés de bois :

une couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER

#### Rénovation:

– Anciennes dispersions en bon état: laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac

– anciennes peintures alkydes, peintures à l'huile: laver un mélange d'eau et de l'ammoniac + couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER.

Remarque: en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de primer acrylique.

### Système de peinture \*\*\*

Couche intermédiaire : 1 couche d'Herbol-INNENWEISS SUPERSOFT sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau.

Finition : 1 couche d'Herbol-INNENWEISS SUPERSOFT sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

#### INNENWEISS SUPERSOFT

Murs  
Finition  
TFH11572

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

**Herbol**®

