



POLARIT INNENSILOXAN

Peinture murale mate, inodore, pour intérieur

Peinture intérieure mate à base d'une dispersion styrène-acrylique et résine siloxane, diluable à l'eau, inodore, très indiquée pour être travaillée au rouleau, sans reprises (principalement pour plafonds)

Champs d'application

Murs intérieurs et plafonds.
Comme couche de finition mate.

Propriétés

Qualité ELF : sans plastifiant, sans solvants et faible en émissions.
Facile à appliquer (n'éclabousse pas - inodore).
D'aspect mat.
Bon pouvoir couvrant.
Pas de reprises même en lumière rasante.
Produit de rénovation projets-monuments.

Données techniques

Densité	Env. 1,470 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique + résine siloxane
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 pouvoir couvrant classe 1, lors d'un rendement d'env.6 m ² /L soit env. 165 ml/m ² mate granulométrie : fin émission : ELF
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3
Emballages	12,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 32%; poids env. 52%.

Données d'application	
Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique:	Brosse – rouleau: environ 165 – 180 ml/m ² par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 4-5 heures A cœur: après environ 2-3 jours
Diluant / nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs – intérieurs – supports minéraux	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Préalablement fixer avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou avec Herbol-ZENIT GRUND. Finition en 2 couches d'Herbol-POLARIT INNENSILOXAN.

POLARIT INNENSILOXAN
Murs
Finition
TFH11144

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

