



INNENWEISS SUPERMATT

Peinture murale mate, sans solvants, pour intérieur

Peinture murale très opacifiante et mate, pour intérieur, diluable à l'eau, à base d'une dispersion vinylacétate

Champs d'application

Murs intérieurs et plafonds (béton, maçonnerie, plafonnage, carton-plâtre, etc.).
Sur grandes surfaces.
Aussi à l'airless.

Propriétés

D'aspect complètement mat.
Faible en odeur ; sans plastifiant et sans solvants.
Très haut pouvoir couvrant et rendement.
Qualité de peinture idéale pour les grands chantiers, excellente relation prix/qualité.
Certificat MPA B1 – non promouvant le feu.

Données techniques

Densité	Env. 1,490 kg/l
Liant	Dispersion vinyl-acétate
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge naturelles
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 Pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env.7 m ² /L soit env. 155 ml/m ² mate granulométrie : fin émission : LF
Brillance	Mate
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3
Emballages	5 et 12,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum < 3 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 36 %; poids env. 57 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement	Brosse - rouleau: Environ 150 à 200 ml/m ² par couche



efficace • fiable • productif



Données d'application	
------------------------------	--

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 3-4 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	Pas d'application.	
Code de transport	Pas d'application.	
Phrases R et S	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	

Elaboration du système	
-------------------------------	--

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain. Supports minéraux nouveaux: <ul style="list-style-type: none">– Béton et maçonneries: une couche de fond avec Herbol-ZENIT GRUND, dilué à l'eau– Béton cellulaire: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau– plafonnages: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou Herbol-HYDROPRIMER, dilué à l'eau.– Bois et dérivés de bois: une couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER.– Anciennes dispersions en bon état : laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac; mater– anciennes peintures alkydes, peintures à l'huile : laver avec une mélange d'eau et de l'ammoniac, mater + couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER. <u>Remarque:</u> en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER.
Système de peinture ***	Couche intermédiaire : 1 couche d'Herbol-INNENWEISS SUPERMATT sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau. Finition : 1 couche d'Herbol-INNENWEISS SUPERMATT sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

INNENWEISS SUPERMATT
Murs
Finition
TFH11140

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

