



Définition

Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.
Certificat du label NF environnement.

Destination

INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
Peinture finition pour la décoration intérieure en surfaces verticales et plafonds.

Propriétés

- Confort à l'application
- Excellent rendement
- Bon pouvoir opacifiant, absence d'embus
- Garnissant, masque au mieux les irrégularités du support
- Blancheur (stabilité satisfaisante sans le temps)
- Sans odeur
- Nourrit les fonds légèrement absorbants



Phase aqueuse



Mat



Rouleau



Pistolet



Brosse

Caractéristiques

Aspect en pot

Pâte onctueuse

Aspect du feuil sec

Mat, poché

Teintes

En stock: blanc
En machine à teinter :
Toutes teintes du nuancier
« Le Chromatic »

Masse volumique (en kg/dm³)

1,49 ± 0,05
(norme EUR PL 004)

Mise à la teinte

Par mélange avec nos colorants
PANTINT NF (2 % maximum)

Extrait sec

- En poids (norme EUR PL 005): 58± 2%
- En volume (théorique): 40 ± 2%

Séchage (à 20 °C - 65 % HR)

Sec hors poussière: 2 heures
Redoublable: 6 heures

Rendement

10 à 12 m²/litre/couche

Conditionnement

5 litres et 15 litres

Conservation

18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Classification AFNOR

NF T 36005
Famille I - classe 4a 7b2



Mise en oeuvre

Supports

Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens papier peints. Doivent être suffisamment liés, secs et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain.

Préparation

- Prétraiter les supports absorbants ou irrégulièrement absorbants (voir rubrique PROCESSUS)
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impressions et éventuelle.

Applications

Matériel d'application

- Brosse pour réchamps
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet: nous consulter

Dilution

- Prêt à l'emploi sur fond imprimé. Néanmoins une dilution peut être envisagée sur fonds absorbants: 2 à 3 % d'eau.
- Pistolet : nous consulter

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants, si le produit a séché

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A /a): 75 g/l (2007) / 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 28 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer au dessous de 8° C



Mise en oeuvre

Processus

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	1 couche de MUROPRI (par exemple sur plâtre et dérivés, neufs)
FINITION	2 couches d'EVOLUTEX MAT

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.