



Définition

Peinture laque brillante basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse.

Destination

INTERIEUR/EXTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
Protection et décoration de tous fonds usuels du bâtiment.

Propriétés

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures)
- Brillance stable dans le temps
- Faible C.O.V.
- Excellent rendu
- Faible odeur
- Lessivable



Phase aqueuse



Brillant



Brosse



Rouleau

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide

Aspect du feuil sec

Tendu

Teintes

Blanc et toutes les teintes du nuancier « Le Chromatic »

Masse volumique en kg/dm³

1,24 ± 0,05

Mise à la teinte

Par mélange avec des colorants universels Pantint(1 % maximum)

Extrait sec

- En poids (norme EUR PL 005): 52 ± 2%
- En volume (théorique) : 40 ± 2%

Séchage (à 20 °C - 65 % HR)

Séchage au toucher: 1 à 3 heures
Recouvrable: après 24 heures

Rendement

12 à 14 m²/litre environ par couche

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé.
Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Classification AFNOR

NF T 36005
Famille I - classe 4a-6a



Mise en oeuvre

Supports

- Doivent être suffisamment liés, secs et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain. Pré traiter les supports absorbants ou irrégulièrement absorbants (voir rubrique Processus)
- En intérieur: plâtre, ciment, bois, métaux, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, préparées et notamment dépolies.
- En extérieur: tous fonds usuels préparés et notamment dépolis, après reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression

Préparation

- Contrôler les défauts du support à traiter et éliminer complètement les impuretés telles que saletés, graisses, etc.
- Enduisage obligatoire sur matériaux alcalins (matériaux dérivés du ciment)

Applications

Matériel d'application

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau laqueur mousse floquée

Dilution

- Brosse ou rouleau: Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A /b) : 150g/l (2007) / 100g/l (2010).
Ce produit contient maximum 99 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler en dessous de 12°C en intérieur et entre 12°C et 35°C à l'extérieur.
- Premior Brilliant doit être déposé, ne pas tirer.
- Ne pas appliquer à l'extérieur par temps de gel ou d'averse menaçante.



Mise en oeuvre

Processus

Impression adaptée au support	1ere couche selon la nature des supports : MUROPRIM, NEOWOOD, EXPRIM, FREITAC CROCH
Finition	2 couches de PREMIOR BRILLANT

(Se reporter aux fiches descriptives correspondantes)