

## Définition

- Primaire pigmenté à base de liant acrylique.

## Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Tous supports usuels de maçonneries intérieures.

## Propriétés

- Sous-couche opacifiante.
- Régularise les fonds.



Brosse





Rouleau



Pistolet

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	
■ Emissions dans l' Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001</li> <li>■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers</li> </ul>
■ Certification Construction	■ PRACTI PRIM est éligible aux certifications : <b>LEED, HQE, BREEAM®</b>
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDS sur : - <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> - <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> </ul>
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : - <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> - <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> </ul>
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Fluide.

### Aspect du feuil sec

Poché fin.

### Teintes

- Blanc.

### Masse volumique

(en blanc, théorique) : kg/dm<sup>3</sup>  
■ 1,4 ± 0,03 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2%  
En volume : 38 ± 2%

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)  
■ Hors poussière : 2 heures  
■ Recouvrable : 12 heures

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/litre/couche.

### Brillant spéculaire

< 7% sous 85°.

### Conditionnement

5 litres et 15 litres.

### Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Utiliser rapidement après ouverture.

# Mise en œuvre

Mars 2017

## Processus

IMPRESSION	Sur plâtre et dérivés : égrénage, époussetage 1 couche PRACTI PRIM : enduisage, ponçage, époussetage si nécessaire
FINITION	Couches de finition

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1. Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

### Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

## Applications

### Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

### Dilution

- Prêt à l'emploi.

### Mise à la teinte

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter, avec nos colorants Absolu System®.

### Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants, si le produit a séché.

### Précautions d'emploi

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative < 65%.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification AFNOR

Classification AFNOR : NF T 36005,  
Famille I, Classe 7b2/4a.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.