



Définition

- Peinture décorative satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

Destination

- EXTERIEUR/ INTERIEUR
- Décoration et protection des sols tels que balcons, loggias, coursives...
Sur supports bruts, neufs ou anciens à base de liants hydrauliques.
- Sur supports anciennement peints adhérents et compatibles.

Propriétés

- Forme un film lisse
- Facilement nettoyable
- Excellente durabilité dans le temps grâce à sa résine acrylique
- Bon garnissant



Phase aqueuse



Satin



Brosse



Rouleau

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide

Aspect du feuil sec

Satiné, lisse tendu.

Brillance spéculaire : 20% à 60° d'angle

Teintes

En stock : blanc.

En machine à teinter : teintes du nuancier « Le Chromatic »

Masse volumique (en kg/dm³)

1,28 ± 0,05

Extrait sec

En poids : 54 ± 2 %

En volume : 41 ± 2 %

Séchage (à 23 °C - 50 % HR)

Hors poussière : 1 heure

Recouvrable : 24 heures

Rendement

5 à 7 m²/l/couche
(0,200 à 0,250 kg/m²/couche)

selon la nature, la porosité et le relief des fonds.

Conditionnement

1 et 5 litres

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du gel.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2



Mise en oeuvre

Supports

Ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

- Bruts, durs, sains, compacts et secs.
 - Bétons en bon état.
 - Béton ragréé : les ragréages doivent être adhérents, non pulvérulents et compatibles.
 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques prévu avec un pare-vapeur.
- Anciennes couches de peintures minces en dispersion:
Bonne adhérence, saines et nettoyées

Préparation

Lorsque nécessaire, grattage jusqu'aux zones périphériques d'adhérence ou décapage des parties écaillantes. Lessivage des anciennes peintures adhérentes, suivi d'un rinçage soigné. Si nécessaire, assainissement fongicide et algicide.

Applications

Matériel d'application

Rouleau texturé 12 mm
Brosse (en réchamps)

Dilution

Prêt à l'emploi selon processus

Nettoyage du matériel

A l'eau

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Température ambiante comprise entre +8° C et +30° C.
Humidité ambiante inférieure à 70% HR. Température du subjectile comprise entre +5° C et +25° C.
La teneur en humidité des sols à base de ciment ne peut excéder 4% (mesuré selon la méthode Carbide).



Mise en oeuvre

Processus

	Béton et enduits de liants hydrauliques bruts		Bétons et enduits de liant hydrauliques recouverts d'anciennes peintures compatibles ⁽¹⁾
	Neufs	Légère pulvérulence résiduelle	
IMPRESSION	REVETAL BALCON dilué à 10% 1 couche à 0,180 l/m ²	IMPRIDERME 1 couche à 0,150 l/m ²	REVETAL BALCON dilué à 10% 1 couche à 0,180 l/m ²
FINITION	REVETAL BALCON ⁽²⁾ 1 couche à 0,150 l/m ²	REVETAL BALCON ⁽²⁾ 2 couches pures à 0,150 l/m ²	REVETAL BALCON ⁽¹⁾ 1 couche à 0,150 l/m ²

(1) Décapage des anciens fonds incompatibles (notamment polyuréthane).

(2) Possibilité de rendre REVETAL BALCON antidérapant par l'adjonction de sable MN 30 (3% environ).