

ELYOPUR IMPRESSION



Janvier 2012

Définition

- Impression à base de résines alkydes et acryliques.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels du bâtiment normalement absorbants (à l'exclusion des métaux et des matériaux alcalins) avant peinture, ratissage ou enduit.

Propriétés

- Très bonne opacité.
- Bénéfice de l'Ecolabel européen.
- Emissions dans l'air intérieur : A+



Brosse

Rouleau

Pistolet

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluides.

Aspect du feuil sec

Mat velouté semi-tendu.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %.

En volume (théorique) : 45 ± 2 %.

Masse volumique

(en kg/dm³)

■ 1,40 ± 0,02 (norme EUR PL 004)

Brillant spéculaire

≤ 12 % sous 85° d'angle

Conditionnement

5 litres et 15 litres.

Rendement

8 à 10 m²/litre selon les supports.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes pastel du nuancier le Chromatic®.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Janvier 2012

Nature des supports et préparation des fonds

Supports

- Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59. 1). Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Les supports doivent être secs, sains et solides.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59. 1).

Outil d'applications

Outils d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Processus d'application

IMPRESSION	1 couche de ELYOPUR IMPRESSION
FINITION	2 couches de ELYOPUR MAT ou ELYOPUR SATIN

Précautions d'emploi

- Conditions d'applications conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille 1 - Classe 7b2 4a

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Emissions dans l'air intérieur



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)