

Définition

- Peinture mate aux copolymères vinyliques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des fonds usuels du bâtiment, murs et plafonds.
- Pour travaux de finition B (travaux courants).

Propriétés

- Bonne opacité.
- Facile à appliquer.
- Bénéficie de l'Ecolabel européen.
- Emissions dans l'air intérieur : A+



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide, légèrement gélifié.

Aspect du feuil sec

Mat poché léger.

Extrait sec

En blanc

En poids (norme EUR PL 005) : 62 ± 2 %.

En volume (théorique) : 43 ± 2 %.

Masse volumique

(mesurée en blanc : kg/dm^3)

- $1,50 \pm 0,05$ (norme EUR PL 004)

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 μm et < 20 μm , après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon teintes.

Rendement

9 à 12 $\text{m}^2/\text{litre}/\text{couche}$.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes pastel du nuancier le Chromatic®.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 heure environ.
- Redoublable : 6 heures.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Janvier 2012

Nature des supports et préparation fonds

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Plâtres, bois, enduits, neufs ou anciens recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMETAL EXPERT).
- Sur papiers peints, contrôler s'il n'y a pas de remontée de colorants.

Outil d'applications

Outils d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Brosse, rouleau : une dilution de 5 % d'eau peut être envisagée sur fonds absorbants.
- Pistolet : nous consulter.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Processus d'application

	Dérivés du plâtre	Mortier de ciment et dérivés
IMPRESSION	ELYOPUR IMPRESSION ou PRINTOPRIM ou MUROP RIM ou IMPRIMA	IMPRIMA
COUCHES DE FINITION	2 couches ELYOPUR MAT	

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7a2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)