

Définition

- Peinture en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines synthétiques, à l'aspect satin velouté.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des fonds usuels du bâtiment, murs et plafonds des pièces sèches.
- Travaux de finition B (travaux courants).

Propriétés

- Aspect satin velouté.
- Bonne opacité.
- Bénéficie du label NF Environnement.
- Applicable sur toiles de verre et toiles à peindre : pas de collant résiduel.



Satiné



Brosse



Rouleau



Pistolet



Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Satiné velouté, poché fin.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes du nuancier le Chromatic®.

Masse volumique

(en blanc : kg/dm³)

- 1,32 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 %.

En volume (théorique) : 42 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 heure.
- Redoublable : 6 heures.

Rendement

9 à 12 m²/litre (supports lisses)

7 à 9 m²/litre (toile de verre et à peindre)

Brillant spéculaire

10% sous 60 ° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon teintes.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Nature des supports et préparations des fonds

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMETAL EXPERT).
- Sur papier peint, contrôler s'il n'y a pas de remontées de colorants.

Outil d'application

Outils d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Processus d'application

	Dérivés du plâtre	Mortier de ciment et dérivés
IMPRESSION	PRINTOPRIM* ou MUOPRIM* ou IMPRIMA*	IMPRIMA*
COUCHES DE FINITION	2 couches NÉOSOY	

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8° C et humidité relative inférieure à 65%.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7a2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.