

## Définition

- Peinture laque mate à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

## Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des menuiseries bois ou métalliques.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

## Propriétés

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures).
- Bel aspect velouté mat stable dans le temps.
- Faible taux de COV.
- Excellent rendu.
- Faible odeur.
- Grande facilité d'entretien.
- Séchage rapide.



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet

ABSOLU  
SYSTEM

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Peinture liquide

### Aspect du feuil sec

Mat velouté

### Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) :  $55 \pm 2 \%$ .

En volume (théorique) :  $42 \pm 2 \%$ .

### Masse volumique

(en blanc) :  $\text{kg}/\text{dm}^3$

- $1,26 \pm 0,05$  (norme EUR PL004)

### Brillant spéculaire

$12 \% \pm 5$  sous  $85^\circ$  d'angle.

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases.

### Rendement (sur supports lisses)

12 à 14  $\text{m}^2/\text{L}$

### Teintes

En stock : blanc.

En machine à teinter : toutes teintes du nuancier "le Chromatic®".

### Temps de séchage

(à  $23^\circ\text{C}$  - 50 % HR)

- Sec au toucher : 2 h.
- Redoublable après 5 h.

### Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé.
- Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

### Nature des supports et préparations des fonds

#### Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1).
- En intérieur : bois et métaux, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, préparées et notamment dépolies

#### Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (D.T.U. 59.1).

### Outil d'application

#### Outils d'application

- Brosse "spécial acrylique".
- Rouleau microfibras poils ras 6 ou 10 mm ou rouleau polyamide texturé ras 8 mm.
- Pistolet.

#### Dilution

- Rouleau, brosse : prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Pistolet : nous consulter.

#### Mise à la teinte

Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

#### Nettoyage du matériel

A l'eau, ou si le produit a séché, au solvant.

### Processus d'application

Impression adaptée au support	ELYOPUR IMPRESSION, MUROPURIM, EXPRIM, FREITACROCH ou FREITAMETAL EXPERT selon nature du fond
Finition	2 couches de PREMIOR MAT

\*Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

### Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-2011 et 2 (DTU 59.1).
- En particulier, ne pas travailler en dessous de 8 °C en intérieur.
- Le film de Premior mat résiste parfaitement à la lavabilité. Néanmoins, comme pour toute laque mate, il peut subsister des traces de lustrage. Dans les locaux d'usage intensif, lui préférer Premior satin.
- Premior mat doit être déposé, ne pas tirer.

### Caractéristiques réglementaires

#### Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

#### Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)

#### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 130 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.