

Définition

- Peinture laque tendue satinée garnissante aux résines alkydes en solution.

Destination

- INTERIEUR / EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de menuiseries bois ou métalliques.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- Excellent tendu et garnissant.
- Très bonne opacité.
- Très bon enrobage des arêtes.
- Grande facilité d'entretien.
- Présente un haut niveau de qualité, de résistance, et d'esthétique.



Caractéristiques générales

Aspect en pot

Géliné.

Aspect du feuil sec

Satiné tendu.

Extrait sec

(En blanc).
En poids (norme EUR PL 005) : $80 \pm 2 \%$.
En volume (théorique) : $64 \pm 2 \%$.

Masse volumique

(en blanc : kg/dm^3)
■ $1,44 \pm 0,05$ (norme EUR PL 004)

Brillant spéculaire

$20 \pm 5\%$ sous 60° d'angle à 30 jours

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres, selon bases.

Rendement (sur supports lisses)

14 à 16 m^2/litre .

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier le Chromatic®.

Temps de séchage

(à 23°C - 50 % HR)
■ Hors poussière : 4 heures.
■ Sec : 7 à 8 heures.
■ Redoublable : 24 heures.
■ Ponçage entre 2 couches : 24 heures

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.

Nature des supports et préparations des fonds

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1).
- En INTERIEUR : menuiseries bois et métalliques.
- En EXTERIEUR : menuiseries bois.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1).
- Protéger les métaux neufs avec un primaire approprié (PRINT ADR, FREITACCROCH, FREITAXY, FREITAMETAL EXPERT).

Outil d'application

Outils d'application

- Brosse et rouleau microfibres 6 mm, rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm ou rouleau laqueur.
- Pistolet : nous consulter.

Dilution

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Mise à la teinte

- Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Processus d'application

	INTERIEUR NEUF		
	BOIS	ACIER	METAUX NON FERREUX
IMPRESSION ou PRIMAIRE adapté au support	PRIMWOOD BATIMENT ÉVOLUTION ou EXPRIM*	FREITAXY ou FREITAMETAL EXPERT*	PRINT ADR ou FREITACCROCH*
FINITION	2 couches de SOYDOR ÉVOLUTION**		

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

** En extérieur, appliquer une couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontal.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1).
- Les tons vifs jaunes, oranges, rouges sont toujours moins opaques. Utiliser une impression teintée.
- Sur bois exudant des huiles antisciccatives, imprimer avec EXPRIM.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36 005 : Famille I - Classe 4a

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.